


TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

LINA STALOWA OCYNKOWANA DIN 3055 6x7+FC
HOT DIP GALV. STEEL WIRE ROPE DIN 3055 6x7+FC

DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.
 Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów
 Tel / fax: 014 6635260
 www.goralmet.pl



TEST KONTROLNY NR
 TEST CONTROL NO.

41/GM/2015

ROZMIAR/SIZE ∅	Splot Strand				Masa/m. Weight/m. [kg]	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strenght [N/mm ²] [Mpa]	Obciąż. zrywające Breaking load [kN]
1,5 mm	RHRL				0.0072	1770	1.32
2 mm	RHRL				0.0146	1770	2.35
3 mm	RHRL				0.029	1770	5.29

MATERIAŁ / MATERIAL
 C7

POKRYCIE / COVERING
 ocynk ogniowy / hot dip galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%
 dimensions tolerance +/- 5%

badania wykonał / tested by :
 Przedsiębiorstwo "Góralmet"
 Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
 WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,
 ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY
 GÓRALMET**

DATA / DATE

5.01.2015